

PASTY I MIESZANKI SMARNE

Produkt	Rodzaj zagęstnika	Dostępna gradacja (NLGI)	Olej bazowy lepkość cSt w 40°C)	Temp. krople-enia (°C)	Temp. robocze (°C)	Kolor	Dodatki						Charakterystyka i zastosowanie
							EC	Grafit	MoS2	PTFE	Lepiszczce	Różne	
PASTY STAŁE PRZECIW ZAKLESZCZANIU I ZATARCIOM													
PASTA 35	Bentonit	2	Mineralny (460)	Nietopliwa	-20 +400	Czarny	■	■	■			■	Nietopliwa pasta na bazie oleju mineralnego zawierająca dwusiarczek molibdenu i antyoksydanty, odporna na EC. Przydatna do przeciwzakleszczania szyn narzędzi maszynowych, śrub i nakrętek.
PASTA 70	Bentonit	2	Mineralny (460)	Nietopliwa	-20 +400	Czarny	■	■	■			■	Pasta na bazie oleju mineralnego, przeciwdziałająca zakleszczeniom, z dwusiarczkiem molibdenu o wysokim stężeniu i antyoksydantem, odporna na EC. Polecana jako środek przeciwcierny i przeciwdziałający zakleszczeniom do przewodników pod dużym obciążeniem.
PASTA ST B	Kompleks litu	2/3	Mineralny (460)	260	-25 +170 (szczyt. 200°C)	Biały				■		■	Biała pasta przeciwdziałająca zakleszczeniom, zawierająca wysoki procent PTFE. Polecana do skrzyń przekładniowych pracujących w średniej temperaturze.
POLVERE NU					+450	Czarno-szary			■				Bardzo drobno sproszkowany dwusiarczek molibdenu (wielkość cząstki 1 mikron). Przydatny do formowania, suchego rozciągania oraz do instrumentów optycznych i zaworów tlenowych.
SMARY DO ŁAŃCUCHÓW I LIN STALOWYCH													
AT	Bentonit	3 2	Mineralny (460)	INF.	-15 +200 (szczyt. 215 °C)	Czarny	■	■	■			■	Specjalny nietopliwy smar na bazie bentonitu zawierający sproszkowany dwusiarczek molibdenu. Polecany do łożysk pracujących pod niskim obciążeniem w wysokiej temperaturze, w wózkach piecowych w przemyśle ceramicznymi i szklanym.
CF	Kompleks litu	2/3	Mineralny (100)	280	-35 +250	Czarny	■	■	■			■	Specjalny smar na bazie oleju mineralnego i kompleksu litowego, zawierający dwusiarczek molibdenu, do wysokich temperatur, polecany do kół wózków używanych w wysokich temperaturach.
GS COMPLEX	Kompleks litu	0 1 2 3	Półsyntetyczny (100)	300	-20 +190 (szczyt. 210 °C)	Jasny	■					■	Smar na bazie kompleksu litowego ze specjalnymi dodatkami uodparniającymi na EC. Stabilny w wysokiej temperaturze. Polecany do łożysk silników elektrycznych i walcarek w przemyśle samochodowym.
GS HT K	Polimocznik	1/2	Mineralny (460)	250	-25 +180 (szczyt. 200 °C)	Beżowy						■	Smar na bazie polimocznika i oleju mineralnego, zawierający specjalne dodatki środków antykorozyjnych, przeciwutleniających i przeciw zużyciu. Jest odporny na wysoką temperaturę, polecany do łożysk rolkowych pracujących z dużą prędkością.
HT 3200	Bentonit	2	Mineralny (460)	250	-20 +180 (szczyt. 190 °C)	Brązowy						■	Smar specjalny o dużej sile smarnej, wodoodporny, zawierający dodatki przeciw zużyciu i antykorozyjne. Odporny na wysoką temperaturę przy niskiej ogólnej suchej pozostałości. Polecany do łożysk i rolek z odlewania ciągłego.