

Produkt	Rodzaj zagęstnika	Dostępna gradacja (NLGI)	Olej bazowy lepkość cSt w 40°C	Temp. krople-enia (°C)	Temp. robocze (°C)	Kolor	Dodatki						Charakterystyka i zastosowanie
							EC	Grafit	MoS2	PTFE	Lepiszcz	Różne	
BLU GREASE WINTER	Kompleks alumiowy	1	Mineralno-syntetyczny (850)	260	-5 +170 (szczyt. 190 °C)	Niebieski	■				■	■	Smar na bazie kompleksu glinowego, mocno smarujący o dużej sile adhezyjnej, odporny na wodę. Przydatny do łożysk, tulejek w maszynach rolniczych.
EHT	Kompleks litowy	2	Mineralny (460)	280	-20 +200 (do 220 °C)	Czarny	■	■	■		■	■	Smar na bazie kompleksu litu, zawierający dodatek odporny na EC i dwusiarczek molibdenu, wodoodporny. Doskonała odporność na kwasy, parę wodną i roztwory surfaktantów. Przydatny do łożysk, tulejek, o-ringów, podlega myciu.
GOLD GREASE	Kompleks alumiowy	2	Mineralno-syntetyczny (1000)	260	-5 +170 (szczyt. 180 °C)	Ciemno-miedziany	■	■	■		■	■	Smar na bazie kompleksu glinowego ze specjalnym dodatkiem odpornym na EC, rozdrobniony proszkiem miedzanym, wodoodporny. Przydatny do sworzni, złączy, łożysk i kół zębatach pracujących pod dużymi obciążeniami i wstrząsami. Przydatny do hydraulicznych wiertarek udarowych i ciężkich nośników podlegających myciu.
HM	Bentonit	2	Mineralny (460)	INF.	- 20 +170 (szczyt. 200 °C)	Ciemno-miedziany	■	■	■			■	Specjalny nietopliwy smar z bentonitem zawierający rozdrobniony proszek miedzi. Przydatny do wysokich temperatur, obciążeń, wstrząsów i wibracji.
SILVER GREASE	Bezwodny wapń	2	Mineralno-syntetyczny (680)	145	-10 +100	Srebrny	■				■	■	Smar z bezwodnym wapniem o dobrej odporności na wodę i wysokie ciśnienie. Przydatny do tulejek, kół zębatach i złączy pracujących pod dużymi obciążeniami, wstrząsami i poślizgami. Nadaje się do młotów hydraulicznych.

Legenda: PAO = POLIALFAOLEFINY
PTFE = PERFLUOROPOLIETER
FU = OFICJALNA FARMAKOPEJA
MOLIBDENU

EC = EKSTREMALNE CIŚNIENIE
P.T.F.E. = POLITETRAFLUOROETYLEN
MoS2 = DWUSIARCZEK