

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Czas pracy (1)(godziny)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
MOLYKOMP SE MP	68		ESTER	PA: 5000	-42	>235	0,955	130	Olej syntetyczny do obrotowych kompresorów łopatkowych (typu Mattei) pracujących szeregowo. Bez pozostałości koksowej także w warunkach krytycznych, z unikaniem "gorącego punktu" generującego eksplozję. Wysoka sprawność pozwala na łatwy start także w niskich temperaturach. Można go łączyć z wszystkimi rodzajami olejów mineralnych i syntetycznych, ale nie z olejem PAG.
MOLYKOMP SE P	100 150		ESTER	4000	-36 -30	>260 >260	0,950 0,965	70 70	Wysoko sprawny olej całkowicie syntetyczny, specjalnie opracowany do wysokociśnieniowych sprężarek tłokowych do odpowietrzania, przeznaczony do pomp próżniowych. Wysoka stabilizacja termiczna pozwala tworzyć bardzo małą ilość CO i CO ₂ (regulacja STANAG 1097). Polecany jest do różnych zastosowań, takich jak urządzenia odpowietrzające, komory hiperbaryczne, zastosowania farmaceutyczne i medyczne. Można go mieszać z wszystkimi rodzajami olejów mineralnych i syntetycznych, ale nie z olejem PAG.
SYNTOIL	32 46 68 100		PAO ESTER	V: 8000 PA: 5000 PI: 4000	-54 -51 -45 -36	>230 >230 >230 >230	0,855 0,855 0,895 0,895	140 170 170 130	Wysokosprawny olej syntetyczny zawierający detergent i dodatki antyutleniaczy do obrotowych i tłokowych sprężarek oraz pomp próżniowych pracujących w bardzo wysokich i niskich temperaturach. Można go mieszać z wszystkimi rodzajami olejów mineralnych i syntetycznych, lecz nie z olejem PAG.
MOLYKOMPSX	32 46 68		SYNTHETIC	V: 4000	-30 -30 -30	>230 >230 >230	0,875 0,877 0,880	101 101 106	Całkowicie syntetyczny olej do obrotowych sprężarek śrubowych, także dwustopniowych pomp próżniowych. Można go mieszać z wszystkimi rodzajami olejów mineralnych i syntetycznych, lecz nie z olejem PAG.

(1) Zaleca się stosować zalecane odstępy wymiany olejów. Odstępy wskazane w tabeli są normalne do ścisłego stosowania, zależnie od intensywności cyklu,, jakości i temperatury powietrza warunków otoczenia, ciepłego i wilgotnego klimatu, zalecamy zredukowany zakres wymiany olejów. Okresowa analiza oleju wyznacza poprawną liczbę godzin .

Legenda: V= Sprężarki śrubowe; PA= Sprężarki łopatkowe; PI= Sprężarki alternatywne

OLEJE OCHRONNE

Nazwa produktu	ISO GW	Grubość warstwy w mikronach	Olej bazowy	Siła krycia (m2/lit)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Index lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
OCB CS		65	Woskowy	8-10		>60	0,850		Olej zawierający wosk ochronny, wybrany do długoterminowej obróbki przeciwrzeczewnej elementów przechowywanych na zewnątrz. Posiada własności odwadniające. Idealny do ochrony elementów w transporcie morskim.
WFK	29	2,5	Olejny	90	-8	>220	0,880		Olej przeciwrzeczewny do ochrony form i rur przechowywanych na zewnątrz.